PAT-NO:

.JP359126440A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59126440 A

TITLE:

RESIN MOLDING MATERIAL FOR CLEANING MOLD

PUBN-DATE:

July 21, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME -

NAKAMURA, TAKAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

APPL-NO:

JP58000851

APPL-DATE:

January 6, 1983

INT-CL (IPC): C08K007/04, B29C001/00, B29F001/022, C08K003/00

B29G003/00

US-CL-CURRENT: 510/299

### ABSTRACT:

PURPOSE: A resin material capable of cleaning easily containinated materials

in molds of molding of transfer molding, etc. without damaging the molds, containing a thermosetting resin, an inorganic filler having specific particle diameters, and a fibrous filler having specified fiber length, having limited particle diameters of the whole material.

CONSTITUTION: A resin molding material containing (A) a thermosetting resin (e.g., phenolic resin, melamine resin, etc.), (B) an inorganic filler (e.g.,

CaCO<SB>3</SB>, silica, clay, etc.) having particle diameters passing through 42 meshes Tyler standar sieve, and (C) an fibrous filler (e.g., pulp sawdust, glass fiber, etc.) having &le;0.44mm fiber length, wherein the whole particles pass through 42 meshes Tyler standard sieve, is used for cleaning molds. A blending range is preferably 15&sim;85pts.wt. component A, 10&sim;50pts.wt. component B, and 5&sim;35pts.wt.—component-G.

EFFECT: When the resin molding material is molded in molds, contaminated materials accumulated in the surfaces of the molds are pushed out by the molding material, and removed easily.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio

# <sup>19</sup> 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭59-126440

	<ul><li>f) Int. Cl</li><li>C 08 K</li><li>B 29 C</li></ul>	. <sup>3</sup> 7/04 1/00	識別記号 CAM	庁内整理番号 6681-4 J		 84)7月21日
- 1	B 29 F C 08 K // B 29 G	1/022 3/00 3/00	CAM 102	6670—4 F 6681—4 J 7639—4 F	一発明の数 審査請求	(全 2 頁)

# **公金型清掃用樹脂成形材料**

②特 願 昭58-851:

②出 願 昭58(1983)1月6日

⑦発 明 者 中村隆行

門真市大字門真1048番地松下電工株式会社内

⑪出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

四代 理 人 弁理士 竹元敏丸 外2名

明細

#### 1. 発明の名称

金型清掃用樹脂成形材料

### 2. 特許副求の範囲

無硬化性樹脂、粒子径がタイラー標準節42メッシュ通過の無機質充填剤、繊維長が0.4 m以下の繊維質充填剤を含有し、全体粒子径がタイラー線準節42メッシュ通過であることを特徴とする金型清掃用樹脂成形材料。

### 8. 発明の詳細な説明

### 〔技術分野〕

本発明は電子部品封止用射出成形用金型やトランスファー成形用金型の汚染物を消掃する用途に用いられる側脂成形材料の分野に返するものである。

# (背景技術)

従来、 企型で成形材料を成形していると 企型内部 設 面 に 成形材料 成分が付添 審 積 され、 企型 くもりと なり 成形品 の外観を 低下させたり 雕型性 を 阻 智 する 原因となっていた。 このため 企型を 消 掛す

### 〔発明の目的〕

本発明は上記欠点を解決するもので、金型を傷つけるととなく容易に金型を消揚するととを目的とするものである。

### 〔発明の開示〕

本発明は無硬化性例脂、粒子色がタイラー概率 篩 42 メッシュ通過の無機質充填剤、機維度が 0.4mm 以下の繊維質充填剤を含有し、全体粒子径がタイ ラー概率篩 42 メッシュ通過であることを特徴とす る金型商船用機脂成形材料で、以下本発明を詳し

本発明に用いる無硬化性樹脂はフェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、ユリア 樹脂、エポキン樹脂、ジアリルフタレート樹脂等の単独、混合物、変性物等熱硬化性樹脂全般を用いることができ特に限定するものではない。無機 質充填剤は熔触粘度を上げ金型汚染物を押出すために必要で無機質充填剤としてはタイラー機能

#### 突施例1

メラミン樹脂25部に対し、60 メッシュのシリカ44部、繊維長0.8 mのガラス繊維30部、 ステアリン酸亜鉛 1 部を混線、粉砕し篩42 メッシュ通過品を金型清掃用樹脂成形材料とした。

#### 突旋例 2

メラミン樹脂 76 部に対し 60 メッシュのシリカ 14 部、繊維技 0.8 mのガラス繊維 10 部、 ステアリン酸亜鉛 1 部を混練、粉砕し節セメッシュ近過品を金型清掃用倒脂成形材料とした。

#### 比較例

メラミン は脂 50 部 に 対 し 60 メッシュの シリカ20 部、 被維 長 0.6 配 の ガラス 繊維 20 部、 ステアリン酸 亜鉛 1 部を 混 様、 約 砕 し 師 32 メッシュ 通 過 、 12 メッシュ 不通 過 品 を 金 型 清 樹 用 樹 脂 成 移 材料 とした。

#### 〔発明の効果〕

上記契施例 1 及び 2 と比較例の 金型 荷 樹 用 樹 脂 成 形 材料 を、 エポキシ 楜 脂 系 封 止 成 形 材料 で 汚 染 された ケート 寸法 0.4 × 0.4 和 の 48 個 取 り 金 型 に て、

(以下単に備と記す)42メッシュ通過の炭酸カル シウム、炭酸マグネシウム、シリカ、クレー等の 無機貿先獎剤全般が用いられ特に限定するもので はないが篩セメッシュ通過は危型ゲート請りを防 止するために必製である。繊維假充填剤は本発明 の金型荷掃用御脂成形材料の強度を向上させ金型 から成形品を取出す時の作業を容易にするため必 嬰で縦維賀充塡剤としては繊維段 04 ma以下 のバ ルプ、綿粉、木粉、ガラス繊維、テトロン繊維、 ナイロン繊維、アクリル繊維等の繊維質充填剤全 般が用いられ特に限定するものではないが彼維畏 か 0.4 🚾 以下であることは命型ゲート語りを防止 するために必要である。運に必要に応じて本発明 になる企型消损用树脂成形材料に硬化剂、硬化促 進剤、雕塑剤、可塑剤、疳色剤等を加えてもよい。 本発明においては燃硬化性問胎は45~85 重量部 (以下単に部と記す)、篩42メッシュ通過の無機 **賀充填削 10~50 部、繊維長 0.4 m以下の 繊維質充** 填剤 5 ~35 部の範囲で用いることが好ましい。

以下本発明を契施例にもとすいて説明する。

金型温度 160°C、前部シリンダー温度 110°C、後部シリンダー温度 80°C、射出時間 15 秒間、保圧時間 10 秒で射出成形した結果は第 1 袋に明白なように本発明の金型消粉用風脂成形材料の充筑性、滑揚性はよく、本発明の優れていることを確認した。

K 1 2

ĺ	1.	災施例1	実施例2	比较别	
	*1 充填性	48/48	48/48	35 48	
	*2 滑揚性	2 🗓	2 回	不可	
ı				(10回目でも不可)	

r=

- \*1 48 脳のキャビティー内に充塡される数
- \*2 企业くもりを除去し成形品外級が良好になる近に必要な射出回数

特許出願人

松下電工株式会社 代理人升理士 竹元 似丸